日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

30.11.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年12月 1日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-402110

[ST. 10/C]:


[JP2003-402110]

出 願 人
Applicant(s):

松下電器産業株式会社

2005年 1月13日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 1) [1]



【書類名】 【整理番号】 【あて先】 【国際特許分類】 【発明者】 【住所又は居所】 【氏名】 【発明者】 【住所又は居所】 【氏名】

特許願 2018051082 特許庁長官殿

H01L 21/302

大阪府門真市松葉町2番7号 パナソニックファクトリーソリュ ーションズ株式会社内

奥根 充弘

大阪府門真市松葉町2番7号 パナソニックファクトリーソリュ

ーションズ株式会社内

鈴木 宏之

【特許出願人】

【識別番号】 000005821

松下電器産業株式会社 【氏名又は名称】

【代理人】

【識別番号】 100109210

【弁理士】

【氏名又は名称】 新居 広守

【手数料の表示】

049515 【予納台帳番号】 21,000円 【納付金額】

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

明細書 1 【物件名】 図面 1 【物件名】 要約書 1 【物件名】 【包括委任状番号】 0213583



【請求項1】

処理室内においてSiからなる被処理体をプラズマエッチングする方法であって、 SF6、O2及び希ガスを含むエッチングガスを前記処理室内に導入し、前記エッチング

ガスをプラズマ化して前記被処理体をエッチングする

ことを特徴とするプラズマエッチング方法。

【請求項2】

前記希ガスは、Heである

ことを特徴とする請求項1に記載のプラズマエッチング方法。

【請求項3】

前記処理室内に導入するHeの量は、前記エッチングガスの総流量に対して30~90 %である

ことを特徴とする請求項2に記載のプラズマエッチング方法。

【請求項4】

前記処理室の内壁は、絶縁性材料からなる

ことを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載のプラズマエッチング方法。

【譜求項5】

前記絶縁性材料は、石英、アルミナ、アルマイト加工されたアルミ母材あるいは酸化イ ットリウムである

ことを特徴とする請求項4に記載のプラズマエッチング方法。

【請求項6】

前記エッチングガスは、さらに、Cl2を含む

ことを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載のプラズマエッチング方法。

【請求項7】

前記処理室内に導入するC12の量は、前記エッチングガスの総流量に対して10%以 下である

ことを特徴とする請求項6に記載のプラズマエッチング方法。

【請求項8】

前記エッチングガスをICP法によりプラズマ化する

ことを特徴とする請求項1~7のいずれか1項に記載のプラズマエッチング方法。

【請求項9】

シリコン基板をエッチングする装置であって、

請求項1~8のいずれか1項に記載のプラズマエッチング方法を用いて前記シリコン基 板にトレンチを形成する

ことを特徴とするエッチング装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】プラズマエッチング方法

【技術分野】

[0001]

本発明は、プラズマエッチング方法に関し、特にトレンチを良好に形成するプラズマエ ッチング方法に関する。

【背景技術】

[0002]

近年、エレクトロニクス機器における小型化に伴って、それに付随する半導体装置も小 型化が要求されてきている。従って、半導体装置の素子分離やメモリ・セル容量面積の確 保を目的としてシリコン基板に形成されるトレンチ(溝や穴)には、例えば40以上の高 アスペクト比(溝または穴の深さ/溝または穴の径)が要求される。そして、このような高 アスペクト比のトレンチをシリコン基板に形成する方法として、エッチングガスをプラズ マ化して生じた活性種(イオンやラジカル)によりシリコン基板のエッチングを行うプラ ズマエッチング方法がある。

[0003]

ところで、トレンチには高アスペクト比が要求されると共に、図4に示されるような側 壁部の傾斜角を略0度(垂直)にすることが要求される。しかし、高アスペクト比のトレ ンチを実現しようとする場合、トレンチの形状制御が困難となるので、トレンチ形状に対 する要求とアスペクト比に対する要求とを同時に満たすことができないという問題がある 。すなわち、プラズマエッチング方法によるシリコン基板のエッチング工程においては、 電気的に中性なラジカルがシリコン基板表面に等方的に入射し、サイドエッチングを生じ させるので、特に高アスペクト比のトレンチにおいてはこれが顕著になり、トレンチ形状 が所定の形状とならず図5に示されるような形状となるのである。

[0004]

このような問題を解決する先行技術として、例えば特許文献1、2に記載のプラズマエ ッチング方法がある。

以下、特許文献1、2に記載のプラズマエッチング方法によるシリコン基板のエッチン グについて図6に沿って説明する。

まず、図6(a)に示されるように、パターン形成されたマスク600を用いて、エッ チングガスをプラズマ化して生じた活性種によりシリコン基板610のエッチングを行う 。このとき、イオンは負バイアスにより加速されてシリコン基板610表面に垂直に入射 し、垂直方向にエッチングを進行させ、ラジカルはシリコン基板610表面に等方的に入 射し、上端開口部のマスク600下にサイドエッチングを生じさせる。

[0005]

次に、図6(b)に示されるように、エッチングに対する保護膜620を、トレンチ内 のシリコン基板610表面に形成する。

次に、図6 (c) に示されるように、再び活性種によりシリコン基板610のエッチン グを行う。このとき、トレンチ側壁は保護膜620で覆われているため、ラジカルによる 側面のエッチングは進行せず、垂直方向のエッチングと新たに現れたトレンチ側壁のエッ チングが進行する。

[0006]

次に、図6 (d) に示されるように、上記1~3の工程を繰り返す。

以上のように従来のプラズマエッチング方法によれば、エッチング工程を複数回に分け ておこない、エッチングを進行させる前にはトレンチ側壁を保護膜で覆うため、エッチン グの回数を増やすことで高アスペクト比のトレンチを形成することができ、トレンチ側壁 のエッチングの進行を抑えることができるので、トレンチ形状に対する要求とアスペクト 比に対する要求とを同時に満たすことができる。

【特許文献1】特開昭60-50923号公報

【特許文献2】特開平7-503815号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0007]

しかしながら、従来のプラズマエッチング方法では、エッチング工程と保護膜形成の工 程とが繰り返しておこなわれるために、トレンチ側壁に凸凹が生じるという問題がある。 そこで、本発明は、かかる問題点に鑑み、トレンチ形状に対する要求とアスペクト比に 対する要求とを同時に満たすことができ、かつ、なめらかな形状の側壁を有するトレンチ を形成できるプラズマエッチング方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0008]

上記目的を達成するために、本発明のプラズマエッチング方法は、処理室内においてS i からなる被処理体をプラズマエッチングする方法であって、SF6、〇2及び希ガスを含 むエッチングガスを前記処理室内に導入し、前記エッチングガスをプラズマ化して前記被 処理体をエッチングすることを特徴とする。ここで、前記希ガスは、Heであってもよい し、前記処理室内に導入するHeの量は、前記エッチングガスの総流量に対して30~9 0%であってもよいし、前記エッチングガスをICP法によりプラズマ化してもよい。

[0009]

これらによって、トレンチ内部のガスが外部に追い出されるようなガス流を発生させ、 トレンチ内部の反応生成物及び活性種の滞在時間を短くすることができるので、高アスペ クト比のトレンチを形成する場合においても、トレンチにサイドエッチングが生じたり、 トレンチが先細りしたりするのを抑制することができる。つまり、トレンチ形状に対する 要求とアスペクト比に対する要求とを同時に満たすことができるプラズマエッチング方法 を実現することができる。さらに、1回のエッチング工程によりシリコン基板にトレンチ を形成することができるので、トレンチ側壁に凸凹が生じるのを防ぐ。つまり、なめらか な形状の側壁を有するトレンチを形成できるプラズマエッチング方法を実現することがで きる。

[0010]

ここで、前記処理室の内壁は、絶縁性材料からなってもよい。また、前記絶縁性材料は 、石英、アルミナ、アルマイト加工されたアルミ母材あるいは酸化イットリウムであって もよい。

これによって、プラズマ密度を高く保ち、エッチングレートを高く維持し、トレンチに 対する側壁保護効果が低下するのを防ぐことができるので、トレンチにサイドエッチング を生じさせず、所定形状のトレンチを形成できるプラズマエッチング方法を実現すること ができる。

[0011]

また、前記エッチングガスは、さらに、Cl2を含んでもよい。また、前記処理室内に 導入するC 12の量は、前記エッチングガスの総流量に対して 10%以下であってもよい

これによって、エッチングガスはCl2を含むので、トレンチ側壁保護効果が強すぎた 場合に、トレンチの底まで保護する作用が働き、部分的にエッチングが阻害されて生じる トレンチの底の残渣を低減することができるプラズマエッチング方法を実現することがで きる。

【発明の効果】

[0012]

本発明に係るプラズマエッチング方法によれば、高アスペクト比のトレンチを形成する 場合においても、トレンチにサイドエッチングが生じたり、トレンチが先細りしたりする のを抑制することができ、トレンチ形状に対する要求とアスペクト比に対する要求とを同 時に満たすことができる。また、なめらかな形状の側壁を有するトレンチを形成できる。 また、トレンチにサイドエッチングを生じさせず、所定形状のトレンチを形成できる。

[0013]

よって、本発明により、トレンチ形状に対する要求とアスペクト比に対する要求とを同 時に満たすことができ、かつ、なめらかな形状の側壁を有するトレンチを形成できるプラ ズマエッチング方法を提供することが可能となり、実用的価値は極めて高い。

【発明を実施するための最良の形態】

[0014]

以下、本発明の実施の形態におけるプラズマエッチング装置について、図面を参照しな がら説明する。

図1は、本実施の形態のプラズマエッチング装置の構成を示す図である。

プラズマエッチング装置は、例えばICP(Inductively Coupled Plasma)型エッチン グ装置であって、真空のエッチングチャンバー100と、エッチングチャンバー100内 の上部電極110及び下部電極120と、高周波電源130a、130bと、ガス導入口 140と、排気口150とを備える。

[0015]

エッチングチャンバー100は、エッチングがおこなわれる処理室であり、内壁が例え ば石英、アルミナ、アルマイト加工されたアルミ母材あるいは酸化イットリウム等の絶縁 性材料からなる。

高周波電源130a、130bは、例えば13.57MHェの高周波電力を供給する。 ガス導入口140は、エッチングチャンバー100にガスを供給する。

[0016]

排気口150は、エッチングチャンバー100内のガスを排気する。

次に、トランジスタ等の半導体装置の製造における1工程としての上記プラズマエッチ ング装置を用いたシリコン基板のトレンチ加工について、以下で順に説明する。

まず、下部電極120上にシリコン基板を載置し、エッチングチャンバー100内を一 定の圧力に保ちながら、ガス導入口140を介してエッチングガスを供給し、排気口15 0から排気する。ここで、エッチングガスは、SF6ガスを主成分とし、これにO2及び希 ガス、例えばHe等のガスを添加した混合ガスである。また、He量は、少ないとSF6 ガス及びO2のエッチングガス中での占める割合が大きくなってトレンチにサイドエッチ ングを生じたり、トレンチが先細りしたりし、また、多いとSF6ガス及びO2のエッチン グガス中での占める割合が小さくなってエッチングが進まないので、総流量に対して30 ~90%となるように調節する。なお、希ガスは、Ar、Xeであってもよい。

次に、高周波電源130a、130bから上部電極110及び下部電極120にそれぞ れ高周波電力を供給して、エッチングガスをプラズマ化させる。F⁺イオン、Fラジカル 等のプラズマ中の活性種は、シリコン基板のシリコンと反応して、SiO2、Si2F6等 の反応生成物を生成し、シリコン基板をエッチングしてトレンチを形成する。このとき、 エッチング対象がシリコン基板であることを考慮して、下部電極120に印加するRFパ ワーは、低く例えば約50Wに設定する。

[0018]

以上のように本実施の形態のプラズマエッチング装置によれば、Heを含むエッチング ガスを用いてシリコン基板にトレンチを形成する。よって、図2に示されるように、トレ ンチ内部のガスが外部に追い出されるようなガス流を発生させ、トレンチ内部の反応生成 物及び活性種の滞在時間を短くすることができるので、本実施の形態のプラズマエッチン グ装置は、例えば40以上の高アスペクト比のトレンチを形成する場合においても、トレ ンチにサイドエッチングが生じたり、トレンチが先細りしたりするのを抑制することがで きる。つまり、トレンチ形状に対する要求とアスペクト比に対する要求とを同時に満たす ことができるプラズマエッチング装置を実現することができる。

[0019]

また、本実施の形態のプラズマエッチング装置によれば、1回のエッチング工程により シリコン基板にトレンチを形成する。よって、トレンチ側壁に凸凹が生じるのを防ぐこと ができるので、本実施の形態のプラズマエッチング装置は、なめらかな形状の側壁を有す るトレンチを形成できるプラズマエッチング装置を実現することができる。

また、本実施の形態のプラズマエッチング装置によれば、O2を含むエッチングガスを 用いてシリコン基板をエッチングする。よって、トレンチに対する側壁保護効果を高める ことができるので、本実施の形態のプラズマエッチング装置は、トレンチにサイドエッチ ングを生じさせず、所定形状のトレンチを形成できるプラズマエッチング装置を実現する ことができる。

[0020]

また、本実施の形態のプラズマエッチング装置によれば、エッチングチャンバー100 の内壁が絶縁性材料からなる。よって、図3(a)に示されるように放電により生じた電 子のエッチングチャンバー壁300への衝突によりプラズマ310の密度が低くならず、 図3(b)に示されるようにプラズマ310の密度を高く保ち、エッチングレートを高く 維持し、トレンチに対する側壁保護効果の低下を防止することができるので、本実施の形 態のプラズマエッチング装置は、トレンチにサイドエッチングを生じさせず、所定形状の トレンチを形成できるプラズマエッチング装置を実現することができる。

[0021]

なお、本実施の形態のプラズマエッチング装置において、エッチングガスは、SF6ガ スを主成分とし、これに〇2及び希ガスを添加した混合ガスであるとした。しかし、エッ チングガスには、さらに塩素 (Cl2) ガスが例えば総流量の10%以下、例えば約10 %添加されていてもよい。これによって、トレンチ側壁保護効果が強すぎた場合に、トレ ンチの底まで保護する作用が働き、部分的にエッチングが阻害されて生じるトレンチの底 の残渣を低減することができる。

【産業上の利用可能性】

[0022]

本発明は、プラズマエッチング方法に利用でき、特に半導体装置のトレンチ加工に際し ての半導体基板のエッチング等に利用することができる。

【図面の簡単な説明】

[0023]


- 【図1】本発明の実施の形態のプラズマエッチング装置の構成を示す図である。
- 【図 2 】同実施の形態のプラズマエッチング装置におけるエッチングガスにH e を用 いた効果を説明するための図である。
- 【図3】同実施の形態のプラズマエッチング装置におけるエッチングチャンバー10 0の内壁に絶縁性材料を用いた効果を説明するための図である。
- 【図4】所定の形状のトレンチが形成されたシリコン基板の断面図である。
- 【図5】サイドエッチングの生じたトレンチが形成されたシリコン基板の断面図であ る。
- 【図6】従来のプラズマエッチング方法によるシリコン基板のエッチングを説明する ための図である。

【符号の説明】


[0024]

- エッチングチャンバー 100
- 上部電極 1 1 0
- 下部電極 1 2 0
- 高周波電源 130a, 130b
- ガス導入口 140
- 排気口 150
- エッチングチャンバー壁 3 0 0
- プラズマ 3 1 0
- マスク 600
- シリコン基板 6 1 0
- 保護膜 620


【書類名】図面【図1】




【図2】











【図4】





【図5】





【図6】











【書類名】要約書

【要約】

【課題】 トレンチ形状に対する要求とアスペクト比に対する要求とを同時に満たすこと ができ、かつ、なめらかな形状の側壁を有するトレンチを形成できるプラズマエッチング 方法を提供する。

【解決手段】 下部電極120上にシリコン基板を載置し、ガス導入口140を介してエ ッチングガスを供給し、排気口150から排気し、高周波電源130a、130bから上 部電極110及び下部電極120にそれぞれ高周波電力を供給してエッチングガスをIC P法によりプラズマ化し、活性種を生成させてシリコン基板のエッチングを進行させるプ ラズマエッチング方法であって、エッチングガスとしてSF₆ガスを主成分とし、これに O2及びHeのガスを添加した混合ガスを用いる。

【選択図】

図 2

ページ: 1/E

認定 · 付加情報

特許出願の番号

特願2003-402110

受付番号

50301980992

書類名

特許願

担当官

第五担当上席

0094

作成日

į

平成15年12月 2日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成15年12月 1日

特願2003-402110

出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府門真市大字門真1006番地

氏 名

松下電器産業株式会社

Document made available under the **Patent Cooperation Treaty (PCT)**

International application number: PCT/JP04/017622

International filing date:

26 November 2004 (26.11.2004)

Document type:

Certified copy of priority document

Document details:

Country/Office: JP

Number:

2003-402110

Filing date: 01 December 2003 (01.12.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 27 January 2005 (27.01.2005)

Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in Remark:

compliance with Rule 17.1(a) or (b)

